CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PIEZAS PREFORMADAS Y SUS MATERIALES

PLACAS DE YESO LAMINADO BÁSICA PARA SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN EN SECO

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	APLICACIONES
PLACA STANDARD	PLACA DE YESO LAMINADO COMPUESTA POR UNA ALMA DE YESO DE ORIGEN NATURAL, RECUBIERTA POR SUS DOS CARAS CON LÁMINAS DE CARTÓN	SON LIGERAS Y CÓMODAS DE INSTALAR REDUCIENDO EL TIEMPO DE MONTAJE, LA PERFECCIÓN EN CALIDAD DE ACABADOS Y UN GRAN AHORRO EN PERFILES, PASTAS Y Y GUARDAVIVOS ETC…

TIPO	ESPESOR (MM)	ANCHO (MM)	PESO NOMINAL (KG/M2)
13	12,5	1200	8,00
15	15	1200	10,60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	NORMA
TIPO PLACA		A	UNE- EN 520
REACCIÓN AL FUERO UNE-EN 13501-1	CLASE	A2-51.DO (B)	UNE- EN 520
FACTOR DE RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA SECO/HÚMEDO		10/4	UNE-EN 150 10456
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	W/(M-K)	0,21	UNE-EN 150 10456
HINCHAMIENTO Y RETRACCIÓN POR 1% DE VARIACION DE LA HUMEDAD RELATIVA	MM/M	0,005-0,008	
HINCHAMIENTO Y RETRACCIÓN POR 1 KELVIN DE VARIACION DE TEMPERATURA	MM/M	0,013-0,020	
DENSIDAD	KG/M3	≥ 630	
DUREZA SUPERFICIAL (HUELLA)	MM Ø	< 20	UNE - EN 520
PERMEABILIDAD AL AIRE	M3/(M2-S-PA)	1,4 * 10^-6	
TEMPERATURA MÁXIMO DE USO	ºC	≤ 50	

PEGADO PIEZAS PLÁSTER FORMS

COLA CALIENTE

PROPIEDADES:

ADHESIVO INCOLORO CON BUENA ADHERENCIA SOBRE SUSTRATOS CARTÓN

DATOS TÉCNICOS:

ASPECTO: COLOR BLANCO/TRANSLÚCIDO

VISCOSIDAD (180ºC): 10000 ± 3000CP

TEMPERATURA DE REBLANDECIMIENTO: 87 ± 5ºC

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: 170ºC - 210ºC

COLA FRIA

PROPIEDADES:	COLA VINÍLICA DE RAPIDO FRAGUADO Y ELEVADA RESISTENCIA FINAL
DATOS TÉCNICOS:	ASPECTO: FLUIDO VISCOSO COLOR BLANCO
	UNA VEZ SECO ES PRACTICAMENTE TRANSPARENTE
	VISCOSIDAD (KG/L): 1,00-1,05
	PH: 4,5 - 5,5
	TIEMPO DE PRENSADO: MÍNIMO 10 MINUTOS ANTES DE SOPORTAR CARGA
	TEMPERATURA MÍNIMO DE FORMACION DE FILM: 4-5ºC
	FUERZA DE TRACCIÓN (24H) > 100 KG/CM2

DESCRIPCIÓN:

LOS PREFORMADOS SON PREVIAMENTE MECANIZADOS CON FRESAS Y DISCO ESPECÍFICOS PARA UN PLEGADO PERFECTO, CONSIGUIENDO UNOS ACABADOS DE MÁXIMA CALIDAD Y AHORRANDO EN TIEMPO DE MONTAJE.